

Partida de obra: EBA190M

Producto(s) relacionado(s): B190005

Imprimación Köster BD 50 Primer

Suministro y aplicación de la imprimación especial para el sistema BD de Köster, sobre sustratos secos o absorbentes. Penetra profundamente en el sustrato creando un excelente puente de unión para la posterior impermeabilización y reduce la absorbencia de sustratos minerales. Köster BD 50 Primer es una imprimación diluible en agua y de baja viscosidad, a base de estireno-butadieno y no contiene disolventes, plastificantes ni rellenos. Capacidad de puente de grietas = 0,75 mm, Resistencia inicial a la adherencia a la tracción = 0,5 N/mm², Densidad 1.03 g/cm³, según norma DIN EN 14891:2012 DM. Consumo Aprox. 50 - 150 g/m².

Unidad: m²