

Partida de obra: ECT121M

Producto(s) relacionado(s): CT121001, CT121006, CT121025

Imprimación epóxica libre de solventes y tolerante a la humedad Köster CT 121

Suministro y aplicación de imprimación libre de solventes para uso en sustratos de base mineral antes de la aplicación de Köster CT 221. Debido a su tensión superficial, recubre el sustrato de manera completa y uniforme, lo que la hace excepcionalmente adecuada para rellenar grietas superficiales por saturación y para nivelar rugosidades de la superficie antes del recubrimiento final. Además, se puede utilizar como imprimación universal para revestimientos epóxicos y de poliuretano en aplicaciones interiores y exteriores. Köster CT 121 desarrolla una excelente unión a sustratos minerales y epóxicos. Contracción lineal = 0,3%, Resistencia a la compresión Clase I > 79.1 N/mm², Resistencia a la tensión > 12 N/mm², Resistencia a la tracción (C25/30) 3.9 N/mm², Permeabilidad al vapor de agua Clase III (Sd = 175m), Resistencia a la abrasión < 3000mg, Reacción al fuego Clase E. Densidad aprox. 1.0 kg/l, según norma EN 13813:2002. Consumo: Aprox. 400 g/m².

Unidad: m²