

Partida de obra: ECT283M

Producto(s) relacionado(s): CT283006

Recubrimiento protector a base de epóxico Köster Corrosion Protection

Suministro y aplicación de recubrimiento protector a base de epóxico, de fácil aplicación y libre de solventes con excelente adhesión al acero y al hormigón. Köster Corrosion Protection se puede utilizar como protección de superficies en instalaciones que están expuestas a cargas químicas y mecánicas elevadas, como plantas agrícolas, plantas de tratamiento de aguas residuales o tanques. Reacción al fuego E, Resistencia al desgaste = AR 6, Fuerza de adherencia = B 2.0, Viscosidad mixta aprox. 390000 mPa.s, Densidad 1,3 g/cm³, Resistencia a la compresión (28d) > 80 N/mm², Resistencia a la flexión (28d) en acero > 10 N/mm², según normas EN 13813:2002 y EN 1504-7:2006. Consumo: Aprox. 1 kg/m².

Unidad: m²