

Partida de obra: ECT325M

Producto(s) relacionado(s): CT325005

Sellador acuoso de PU mate Köster Top Coat 1C Matte

Suministro y aplicación de sellador acuoso de PU mate de un componente para todo tipo de recubrimientos. Köster Top Coat 1C Matte sella sistemas Köster CT y se caracteriza por su alta resistencia a la abrasión, resistencia química y resistencia a los rayos UV, es transparente y fácil de limpiar. Debido a su rápido curado, el recubrimiento se puede traficar después de solo 24 horas. Consistencia (+ 23 °C) aprox. 1000 mPa·s, Densidad aprox. 1,0 g/cm³, Resistencia a la tracción (7 días, hormigón: mín. C 50/60) >> 4,0 N/mm², Resistencia a la abrasión según BCA AR 0.5. Consumo: Aprox. 0.1 kg/m² - 0.2 kg/m².

Unidad: m²