

Partida de obra: ECT329M

Producto(s) relacionado(s): CT329004

Membrana impermeabilizante transparente líquida, monocomponente, alifática, a base de poliuretano Köster BK 1000

Suministro y aplicación de membrana impermeabilizante transparente líquida, monocomponente, alifática, a base de poliuretano. Tras su aplicación, el material se cura con la humedad del aire para formar una membrana sin juntas, elástica, que cubre las grietas y sobre la que se puede caminar. La membrana curada tiene una alta resistencia de adhesión a baldosas, baldosas de vidrio, hormigón, mármol, granito, cerámica, vidrio, soleras de cemento, madera y superficies de fibrocemento. Köster BK 1000 es resistente al contacto con el agua, a las condiciones climáticas, a la luz solar, a la abrasión y a las variaciones térmicas. Viscosidad app. 1300 mPa.s (+20°C), Color Transparente, Densidad 1,0 g/cm³, Factor de difusión del vapor de agua app. 4000µm, Alargamiento por rotura (DIN 53504) > % 200 (30 days), Resistencia a la tracción (DIN 53504) > 10N/mm² (7 días) >25 N/mm² (30 días), Temperatura de aplicación de +5°C a +30°C, Duración entre aplicaciones min. 16 h max. 24 h (+23°C), Tiempo de curado (tráfico peatonal) 16 h (+23°C), Tiempo de curado (resistencia mecánica) 24 h (+23°C), Tiempo de curado (resistencia química) 5 días (+23°C). Consumo: 0,25-0,50 Lt/m².

Unidad: m²