

Partida de obra: ECT375M

Producto(s) relacionado(s): CT375020

Revestimiento líquido monocomponente, alifático, a base de polímero de poliuretano Köster KB-Pur 750

Suministro y aplicación de revestimiento líquido monocomponente, alifático, a base de polímero de poliuretano, que se aplica en forma líquida. Tras su aplicación, el material se cura con la humedad del aire para formar una membrana impermeable, sin juntas, elástica y transitable. La membrana curada tiene una alta resistencia de adhesión al hormigón, mampostería, yeso, mortero y muchos otros productos de construcción similares. Köster KB-Pur 750 es resistente al contacto con el agua, las condiciones climáticas, la luz solar, la abrasión (tráfico peatonal) y las variaciones térmicas. Temperatura de servicio de -3°C a +80°C, Color varios colores, Viscosidad app. 500 mPa.s, Alargamiento a la rotura %250 (+20°C), Temperatura de aplicación de +5°C a +35°C, Densidad 1,02-1,05g/cm³, Tiempo de curado 12 horas (+23°C y 50% humedad), Consumo: 0,2-0,3 kg/m².

Unidad: m²