

Partida de obra: ECT376M

Producto(s) relacionado(s): CT376025

Membrana impermeable monocomponente, líquida, a base de poliuretano Köster KB-Pur 214

Suministro y aplicación de membrana impermeable monocomponente, líquida, a base de poliuretano. Después de la aplicación, el material se cura con la humedad del aire para formar una membrana sin costura, elástica, que cubre grietas y transitable. La membrana curada tiene una alta resistencia de adhesión al hormigón, ladrillos, tejas, tableros de fibrocemento, mampostería, yeso, mortero, mosaico, metal y muchos productos de construcción similares. KÖSTER KB-Pur 214 es resistente al contacto con agua, las condiciones climáticas, la luz solar, la abrasión (tráfico peatonal) y las variaciones térmicas. Resistencia a la tracción (DIN 53504) > 4 N/mm², Extensión de rotura (DIN 53504) > % 250, Contenido sólido % 90, Temperatura de aplicación de +5°C a +30°C, Densidad 1,45 g/cm³, Completamente curado en 4 - 7 días, Tiempo de secado (+23C, %50RH) 12 - 24 horas, Temperatura de servicio de -30°C a +80C. Consumo: 1,5 - 2,0 kg/m².

Unidad: m²