

Partida de obra: EMA278M

Producto(s) relacionado(s): M278010, M278600

Crema de inyección de resina/silano anti-capilaridad Köster Crisin Cream

Suministro e inyección de Crema de inyección a base de resina/silano y libre de solventes contra la humedad ascendente (humedad absorbente) Köster Crisin Cream mediante formación de perforaciones cada 10 cm siguiendo la junta de unión entre dos líneas de fábrica o tocho, con el fin de inyectar directamente tras la limpieza mediante soplador manual, y tapado inmediato con Köster KB Fix 5. Se puede aplicar desde el interior y/o el exterior de la estructura en casos de alto grado de penetración de humedad (95% +/- 5% de saturación), así como en todos los grados de contaminación de sales. Densidad 0,85 g/cm³, Ingredientes activos aprox. 85 %, Temperatura de aplicación + 5 °C a + 35 °C. Consumo: Pared 12 cm: aprox. 140 ml/m; Pared 36 cm: aprox. 510 ml/m.

Unidad: m