

Partida de obra: ESL281M

Producto(s) relacionado(s): SL281025

Autonivelante mineral de alta calidad y fraguado rápido Köster SL

Suministro y aplicación de autonivelante mineral de alta calidad y fraguado rápido que se endurece sin tensión hasta obtener una superficie lisa y nivelada, lista para recibir sistemas de revestimiento posteriores. Se endurece en cuestión de horas hasta convertirse en una capa niveladora suave, fuerte y multifuncional. Köster SL es fácil de mezclar y esparcir, se puede verter y bombear, y es autonivelante y altamente fluido durante la aplicación. Köster SL se puede utilizar para cubrir áreas de 5 a 15 mm de espesor, se puede difuminar hasta 2 mm y puede rellenar depresiones de hasta 25mm. Köster SL se endurece sin grietas y tiene una alta resistencia superficial y una muy buena adherencia al sustrato. Densidad aparente (polvo) 1,5 g/cm³, Resistencia a la compresión (1 día) aprox. 15 N/mm² / (28 días) aprox. 30 N/mm², Resistencia a la tracción por flexión (28 días) aprox. 8 N/mm², Resistencia a la tracción (dependiendo de sustrato) hasta 3,5 N/mm², Temperatura de aplicación +5°C - +30°C, Vida útil aprox. 30 minutos (+ 20 °C), Resistente al tráfico peatonal después de 3 - 4 horas, Se puede colocar baldosado después de 4 - 6 horas, Traficable (neumáticos blandos) después de 24 horas, Aplicación de parquet, moqueta después de 24 - 72 horas, Aplicación de pavimentos sintéticos después de 24 - 72 horas, Espesor de capa 5 - 15 mm, En depresiones de hasta 25 milímetros, Se puede difuminar para 2 milímetros. Consumo: aprox. 1,5 kg/m²/mm de espesor de capa.

Unidad: m²